


Opis


Univerzalni dvokomponentni poliesterski kit za zapolnitev luknjic in ostalih nepravilnosti na karoseriji avtomobila – na pločevini, pocinkani pločevini, aluminiju. Enostaven za nanašanje in brušenje, tudi po sušenju čez noč.



100 Bodyfiller Universal
2 Bodyfiller trdilec



Čas za nanašanje:
3-4 minut pri 20°C



15-20 minut pri 20°C



Končni korak brušenja za kit P120 - P220



Končni korak brušenja za robove P320 - P400



Prekriva se z vsemi primerji/fillerji Lesonal
Z izjemo izdelkov na vodni osnovi.



Uporabite primerno respiratorno zaščito
Akzo Nobel Car Refinishes priporoča uporabo respiratorja z dovodom svežega zraka.

Za podrobne informacije preberite celoten TL

Opis

Univerzalni dvokomponentni poliesterski kit za zapolnitev luknjic in ostalih nepravilnosti na karoseriji avtomobila – na pločevini, pocinkani pločevini, aluminiju. Enostaven za nanašanje in brušenje, tudi po sušenju čez noč.

Izdelek & dodatki**Izdelek** Bodyfiller Universal**Trdilec** Bodyfiller Hardener**Kemična osnova** Kit Bodyfiller Universal – poliesterske smole
Trdilec Bodyfiller – organski peroksid**Načini uporabe****Površine** Pločevina
Pocinkana pločevina
Aluminij
Poliesterski laminati
Opozorilo:
Priporočamo vam nanos prvi nanos Lesonal 2K Epoxy Primerja za optimalno korozijsko zaščito.
Ne nanašajte preko 1K Etch Primer ali podobnih izdelkov**Priprava površine** Pred brušenjem površino temeljito očistite z Lesonal Degreaserjem.Razmastite in temeljito pobrusite površino s suhobrusnim papirjem P80.
Odstranite prah in ponovno razmastite.**Mešalno razmerje (po teži)** 100 delov – Bodyfiller Universal
2 dela – Bodyfiller Hardener**Rok trajanja mešanice** Po mešanju uporabite v 3 - 4 minutah pri 20°C.

Čiščenje opreme	Uporabite multi razredčila ali nitro razredčilo		
Čas sušenja	Suh za brušenje	pri 20° C 20 min.	pri 40° C 10 min.
	Preprečite temperature sušenja nad 70°C.		
Priporočene granulacije brusnega papirja	način Suho, ročno ali strojno	Začetno brušenje P180	Končno brušenje P280
Prekriva se z	Lesonal 1K Primer Filler (RTS) Lesonal 2K HS Primer Filler Lesonal 2K Filler 540 (RTS) Lesonal 2K High Build Filler Lesonal 2K Epoxy Primer Lesonal 1K Etch Primer (RTS)		
Barva	Bež		
Rok trajanja	Kit Bodyfiller Universal – 1 leto Trdilec za kit Bodyfiller – 6 mesecev		
VOC	2004/42/II(b)(250)130 Mejna vrednost EU za ta izdelek (kategorija izdelkov: IIB.b) v mešanici, ki je pripravljena za nanašanje je max. 250 g/liter VOC. Vsebnost VOC za ta izdelek v mešanici, ki je pripravljena za lakiranje je max. 130 g/liter.		

Akzo Nobel Car Refinish bv.

Address: Rijksweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim

Tel: +31(0)71308-6944

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO

POMEMBNO OPOZORILO: Informacije v tem tehničnem listu temeljijo na našem trdnem znanju in trenutnih zakonih; vsaka uporaba izdelka, ki je drugačna od te, ki je specialno priporočena v tehničnem listu je na lastno odgovornost. Uporabnik je vedno odgovoren, da opravi potrebne korake za zadostitev lokalnih zahtev in zakonodaje. Vedno preberite tehnične in varnostne liste za ta izdelek. Nasveti in vse izjave, ki jih dajemo o tem izdelku (v tem tehničnem listu in kako drugače) temelji na našem znanju, a nimamo nadzora nad kvaliteto in stanjem substrata ali mnogih faktorjev, ki vplivajo na uporabo in nanos tega izdelka. Tako (razen, če se posebej ne sporazumemo pisno) ne sprejemamo odgovornosti za obnašanje tega izdelka ali za škodo, ki bi nastala pri uporabi tega izdelka. Vsi izdelki in tehnični nasveti so tema naših standardnih izrazov in pogojev prodaje. Lahko zahtevate kopijo tega dokumenta in ga skrbno preverite. Vse informacije v tem TLT se občasno spreminjajo glede na izkušnje in našo politiko.

Znamke premazov, omenjene v tem TL so blagovne znamke Akzo Nobel.

Sedež podjetja

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com